

מדה לפילוס מתקדם 1-3

תערובת מדה מובא וקלה לפילוס, ליצירת שכבת השלמה מישורית לפילוס מוגבר כתשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, פרקטים ויריעות PVC. התערובת מסופקת לאתר באמצעות ערבלי שפיר.

ULTRATM

MEDA

Umeda top

מידע שימושי:



- חיפוי / ריצוף יבוצע לאחר כ-7 ימים ממועד היציקה
- אשפורה תבוצע לאחר 12 שעות ממועד היציקה ולמשך 3 ימים לפחות
- פיזור יבוצע באמצעות סרגל אלומיניום תוך יצירת גלים בפני הבטון
- מורכב מאגרגטים בגדלי גרגיר מקסימלי שונים 2.0, 4.75, 9.5 מ"מ
- התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה מפסולת בניין
- התערובת מכילה סיבי פוליפרופילן לריסון סדיקה פלסטית

יתרונות המוצר:



- חסכון ניכר בעלויות כוח אדם ובזמן ביצוע
- פתרון מצויין לחיפוי תשתית חימום תת רצפתי
- יישום שקט ולא מזהם, יתרון בפרויקט תמ"א 38
- פתרון קל ומהיר לקבלת רצפה מישורית, מהודקת ומפולסת
- משמש כתחליף לחול המיוצב בצמנט/סומסום - אינו שוקע
- זיהוי נזילות באופן ממוקד - איתור מהיר של מיקום הנזילה
- אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואריחי השיש
- ספיגות נמוכה ביחס לחול - מונע עליית מים מעל הפאנלים
- מאפשר יציקת משטחים בשטח גדול ובזמן קצר
- מסופק לאתר כתערובת מוכנה הניתנת לשאיבה מיידית

דגשים ליישום:



- שפיכה ישירה, מנוף, משאבה ומשאבת מיקו
- כל הנתונים המובאים הם עפ"י נסיון שפיר רב שנים

נתונים טכניים:



משקל מרחבי ללא הידוק	מעל 2000 (ק"ג / מ"ק)
משקל מרחבי טרי יבש	1680 - 1730 (ק"ג / מ"ק)
פילוס	באמצעות סרגל אלומיניום
ציפוף	בעלת תכונות ציפוף עצמי
סומך	550 - 560 (מ"מ)
חוזק מוקדם 7 ימים	כ 2.00 עד 3.00 מגפ"ס
חוזק לחיצה 28 ימים	כ-4.00 עד 6.00 מגפ"ס
עובי שכבה מומלצת	1-3 ס"מ