



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

מתחת לריצוף בחוזק גבוה

תערובת מדה מובא וקלה לפילוס, בעלת חוזק גבוה ותכונות הידוק עצמי ליצירת שכבת השלמה מישורית ומפולסת כתשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, פרקטים ויריעות PVC. התערובת מסופקת לאתר באמצעות ערבלי שפיר.

ULTRATM
MEDA

Umeda strong

**מידע
שימושי:**



- חיפוי / ריצוף יבוצע לאחר כ-7 ימים ממועד היציקה
- אשפיה תבוצע לאחר 12 שעות ממועד היציקה ולמשך 3 ימים לפחות
- פיזור יבוצע באמצעות סרגל אלומיניום תוך יצירת גלים בפני הבטון
- מורכב מאגרטים בגדלי גרגיר מקסימלי שונים 2.0, 4.75, 9.5 מ"מ
- התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה מפסולת בניין
- ניתן לקבל כתערובת יבשה בתאום ואישור המחלקה הטכנולוגית
- ניתן להזמין תערובות לשיפועים וחוזק גבוה

**יתרונות
המוצר:**



- חסכון ניכר בעלויות כוח אדם ובזמן ביצוע
- פתרון מצויין לחיפוי תשתית חימום תת רצפתי
- יישום שקט ולא מזהם, יתרון בפרויקט תמ"א 38
- פתרון קל ומהיר לקבלת רצפה מישורית, מהודקת וברמת פילוס גבוה
- משמש כתחליף לחול המיוצב בצמנט/סומסום - אינו שוקע
- זיהוי נזילות באופן ממוקד - איתור מהיר של מיקום הנזילה
- אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואריחי השיש
- ספיגות נמוכה ביחס לחול - מונע עליית מים מעל הפאנלים
- מאפשר יציקת משטחים בשטח גדול ובזמן קצר
- מסופק לאתר כתערובת מוכנה הניתנת לשאיבה מיידית

**דגשים
ליישום:**



- שפיכה ישירה, מנוף, משאבה ומשאבת מיקו
- כל הנתונים המובאים הם עפ"י נסיון שפיר רב שנים

**נתונים
טכניים:**



משקל מרחבי ללא הידוק	1850 - 1950 (ק"ג / מ"ק)
משקל מרחבי טרי יבש	1680 - 1730 (ק"ג / מ"ק)
פילוס	באמצעות סרגל אלומיניום
ציפוף	בעלת תכונות זרימה וציפוף עצמי
שירוע	550 - 560 (מ"מ)
חוזק מוקדם 7 ימים	כ 6.00 עד 8.00 מגפ"ס
חוזק לחיצה 28 ימים	מעל 15 מגפ"ס
עובי שכבה מומלצת	40 - 250 מ"מ



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208