



**ULTRA
BETON**TM

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

לשיפועים

תערובת מדה מובא, ליצירת שיפועים בחדרים רטובים וגגות מבנים כתשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, פרקטים, יריעות PVC ויריעות איטום. התערובת מסופקת לאתר באמצעות ערבלי שפיר.

ULTRATM
MEDA

Umeda flex

מידע שימושי:



- חיפוי / ריצוף יבוצע לאחר כ-14 יום ממועד היציקה
- אשפיה תבוצע מרגע התייבשות התערובות ולמשך 7 ימים לפחות
- ישור יבוצע בצורה ידנית או באמצעות סרגל אלומיניום
- התערובות מדורגות לקבלת עבירות, ג"ג מקסימלי 9.5 מ"מ
- התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה מפסולת בניין
- ניתן לקבל כתערובת יבשה בתאום ואישור המחלקה הטכנולוגית
- ניתן להזמין תערובות לשיפועים בחוזק גבוה

יתרונות המוצר:



- חסכון ניכר בעלויות ובזמן ביצוע
- יישום שקט ולא מזהם, יתרון בפרויקט תמ"א 38
- פתרון מהיר ונוח ליישום על גבי גגות מבנה כתחליף לבטקל באישור מהנדס/מתכנן
- משמש כתחליף לחול המיוצב בצמנט/סומסום (בטקל) באישור מתכנן- אינו שוקע
- זיהוי נזילות באופן ממוקד - איתור מהיר של מיקום הנזילה
- אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואריחי השיש
- ספיגות נמוכה ביחס לחול - מונע עליית מים מעל הפאנלים
- מאפשר יציקת משטחים בשטח גדול ובזמן קצר
- מסופק לאתר כתערובת מוכנה הניתנת לשאיבה מיידית

דגשים ליישום:



- שפיכה ישירה, מנוף, משאבה ומשאבת מיקו
- כל הנתונים המובאים הם עפ"י נסיון שפיר רב שנים

נתונים טכניים:



משקל מרחבי ללא הידוק	1850 - 1950 (ק"ג / מ"ק)
משקל מרחבי טרי יבש	1680 - 1730 (ק"ג / מ"ק)
פילוס	באמצעות מאליג' חלק / סרגל אלומיניום
סומך	S4-S5
חוזק מוקדם 7 ימים	כ- 2.00 עד 3.00 מגפ"ס
חוזק לחיצה 28 ימים	כ- 4.00 עד 6.00 מגפ"ס
עובי שכבה מומלצת	40 - 250 מ"מ



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי ULTRA BETON מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208