

## לשיפועים

תערובת מדה מובא, ליצירת שיפועים בחדרים רטובים וגגות מבנים כתשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, פרקטים, יריעות PVC ויריעות איטום. התערובת מסופקת לאתר באמצעות ערבלי שפיר.

**ULTRA<sup>TM</sup>**  
**MEDA**

## Umeda flex

### מידע שימושי:



- חיפוי / ריצוף יבוצע לאחר כ-14 יום ממועד היציקה
- אשפורה תבוצע מרגע התייבשות התערובות ולמשך 7 ימים לפחות
- ישור יבוצע בצורה ידנית או באמצעות סרגל אלומיניום
- התערובות מדורגות לקבלת עבירות, ג"ג מקסימלי 9.5 מ"מ
- התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה מפסולת בניין
- ניתן לקבל כתערובת יבשה בתאום ואישור המחלקה הטכנולוגית
- ניתן להזמין תערובות לשיפועים בחוזק גבוה

### יתרונות המוצר:



- חסכון ניכר בעלויות ובזמן ביצוע
- יישום שקט ולא מזהם, יתרון בפרויקט תמ"א 38
- פתרון מהיר ונוח ליישום על גבי גגות מבנה כתחליף לבטקל באישור מהנדס/מתכנן
- משמש כתחליף לחול המיוצב בצמנט/סומסום (בטקל) באישור מתכנן- אינו שוקע
- זיהוי נזילות באופן ממוקד - איתור מהיר של מיקום הנזילה
- אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואריחי השיש
- ספיגות נמוכה ביחס לחול - מונע עליית מים מעל הפאנלים
- מאפשר יציקת משטחים בשטח גדול ובזמן קצר
- מסופק לאתר כתערובת מוכנה הניתנת לשאיבה מיידית

### דגשים ליישום:



- שפיכה ישירה, מנוף, משאבה ומשאבת מיקו
- כל הנתונים המובאים הם עפ"י נסיון שפיר רב שנים

### נתונים טכניים:



|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| משקל מרחבי ללא הידוק | 1850 - 1950 (ק"ג / מ"ק)             |
| משקל מרחבי טרי יבש   | 1680 - 1730 (ק"ג / מ"ק)             |
| פילוס                | באמצעות מאליג' חלק / סרגל אלומיניום |
| סומך                 | S4-S5                               |
| חוזק מוקדם 7 ימים    | כ- 2.00 עד 3.00 מגפ"ס               |
| חוזק לחיצה 28 ימים   | כ- 4.00 עד 6.00 מגפ"ס               |
| עובי שכבה מומלצת     | 40 - 250 מ"מ                        |