

מתחת לריצוף

תערובת מדה מובא וקלה לפילוס, בעלת תכונות הידוק עצמי ליצירת שכבת השלמה מישורית ומפולסת כתשתית לריצוף באריחי קרמיקה, שטיחים, פרקטים ויריעות PVC. התערובת מסופקת לאתר באמצעות ערבלי שפיר.

ULTRATM

MEDA

Umeda floor

מידע שימושי:



- חיפוי / ריצוף יבוצע לאחר כ-14 יום ממועד היציקה
- אשפיה תבוצע מרגע התייבשות התערובות ולמשך 7 ימים לפחות
- ישור יבוצע באמצעות סרגל אלומיניום
- התערובות מדורגות לקבלת עבירות וזרימה גבוה, ג"ג מקסימלי 9.5 מ"מ
- התשתית חייבת להיות יבשה ונקייה מפסולת בניין

יתרונות המוצר:



- חסכון ניכר בעלויות כוח אדם ובזמן ביצוע
- פתרון מצויין לחיפוי תשתית חימום תת רצפתי
- יישום שקט ולא מזהם, יתרון בפרויקט תמ"א 38
- פתרון קל ומהיר לקבלת רצפה מישורית, מהודקת וברמת פילוס גבוה
- משמש כתחליף לחול המיוצב בצמנט/סומסום - אינו שוקע
- זיהוי נזילות באופן ממוקד - איתור מהיר של מיקום הנזילה
- אינו מכיל סיד ואינו תוקף את הצנרת ואריחי השיש
- ספיגות נמוכה ביחס לחול - מונע עליית מים מעל הפאנלים
- מאפשר יציקת משטחים בשטח גדול ובזמן קצר
- מסופק לאתר כתערובת מוכנה הניתנת לשאיבה מיידית

דגשים ליישום:



- שפיכה ישירה, מנוף, משאבה ומשאבת מיקו
- מומלץ להוסיף לתערובות סיבי פוליפרופילן לריסון סדיקה פלסטית
- כל הנתונים המובאים הם עפ"י נסיון שפיר רב שנים

נתונים טכניים:



משקל מרחבי ללא הידוק	1850 - 1950 (ק"ג / מ"ק)
משקל מרחבי טרי יבש	1680 - 1730 (ק"ג / מ"ק)
פילוס	באמצעות סרגל אלומיניום
ציפוף	בעלת תכונות ציפוף עצמי
שירוע	550 - 560 (מ"מ)
חוזק מוקדם 7 ימים	כ 2.00 עד 3.00 מגפ"ס
חוזק לחיצה 28 ימים	כ 4.00 עד 6.00 מגפ"ס
עובי שכבה מומלצת	40 - 250 מ"מ