



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

צמנטיט

מורכב מצמנט, חול מנופה, חול טיח גרוס, מוספים משפרי עבירות ומים. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש, שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבי פוליפרופילן 6 מ"מ לריסון סדיקה.

**ULTRATM
COVER**

Ucover טיח חוץ לחיפויים קשיחים משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת טיח מיישרת מתחת לאבן בהדבקה
- מתאים לשימוש במבני מגורים, משרדים ותעשייה
- הדבקת אריחים שגודלם אינו עולה על 0.18 מ"ר
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האטימות
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהנדרש בתקן אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים נמוך מהנדרש בתקן
- ניתן ליישום בקומות גבוהות בתאום עם המחלקה הטכנולוגית
- חוזק הטיח וחוזק שליפה מקסימלים מתקבלים לאחר 35 יום

דגשים ליישום:



- רצוי ליישם את הטיח המיישר עד 5 ימים מתום יישום טיח ההרבעה
- יישום הטיח המיישר יתבצע על פני הרבעה יבשים
- עובי מינימלי של הטיח 8 מ"מ
- עובי מקסימלי של הטיח המיישר 3 ס"מ ללא רשת בהוספת רשת פלדה המעוגנת לרקע באמצעות ברגים ניתן להגיע לעובי מקסימלי 5 ס"מ
- יש ליישם בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- יש לבצע אשפרת מים על פני הטיח שהתייבש
- הדבקת האבן בפחות מ- 35 יום מתום יישום הטיח עלולה לעצור את התפתחות חוזק הטיח וחוזק השליפה

נתונים טכניים:



שימוש לאחר פריקה	2 ימי עבודה
התנגדות למעבר אדי מים	$0.5 \Rightarrow$
מקדם ספיגות נימית	$0.07 \Rightarrow$
הצטמקות מרוסנת	ללא סדקים בטבעות
הצטמקות חופשית	$0.5 \Rightarrow$ מ"מ למטר
חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום	$5.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום	$18.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום	$0.70 \Rightarrow$ מגפ"ס
כמות מינימלית לאספקה	כ-2 מ"ק



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי הטיח ULTRA COVER מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208