



**ULTRA
BETON**

סדרת הבטון המתקדמת של שפיר

צמנטיט

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם בעל תכונות משופרות של חוזק והידבקות. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש בתוספת מוסף אקרילי. שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבי פוליפרופילן 6 מ"מ לריסון סדיקה.

**ULTRATM
COVER**

Ucover טיח מריחת בטון הרבצה משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת תשתית מקשרת בין קירות פנים וחוף לטיח המיישר
- מתאים לשימוש במבני מגורים, מסחר ותעשייה
- בעל תוצאות טובות מהנדרש בתקן ת"י 1920 חלק 1
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האטימות
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהדרישות בתקן הישראלי
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים, נמוך מהנדרש בתקן
- אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- ניתן להתאמה נקודתית לפי דרישה באישור המחלקה הטכנולוגית
- יש להגדיר בעת ההזמנה את ייעוד החומר, אחסון ואופן השימוש

דגשים ליישום:



- יש לשטוף את הקירות משאריות אבק ולכלוך
- באלמנט סופג (איטונג) יש להספיג במים לפני היישום
- להסיר מהקירות מסמרים, חוטי ברזל וחלקי עץ
- יישום הטיח יתבצע לאחר שפני הקיר התייבשו
- יש ליישם את הטיח בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- אם מבוצע כתשתית לטיח מיישר, חובה ליישם את שכבת הרבצה בגימור משונן לרוחב
- עובי מינימלי של טיח ההרבצה 4 מ"מ עובי מקסימלי של טיח ההרבצה 7 מ"מ
- יש לבצע אשפרת מים על פני טיח שהתייבש במשך 3 ימים, מספר פעמים ביום
- להשלמת יכולת האטימות מומלץ להשתמש בטיח חוץ לסביבה ימית עם משפר אטימות אקרילי של שפיר

נתונים טכניים:



שימוש לאחר פריקה	2 ימי עבודה
התנגדות למעבר אדי מים	$0.31 \Rightarrow$
מקדם ספיגות נימית	$0.03 \Rightarrow$
הצטמקות מרוסנת	ללא סדקים בטבעות
הצטמקות חופשית	$1.00 \Rightarrow$ מ"מ למטר
חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום	$5.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום	$18.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום	$0.70 \Rightarrow$ מגפ"ס
כמות מינימלית לאספקה	כ-2 מ"ק



תשתית לחיים טובים יותר

כל מוצרי הטיח ULTRA COVER מיוצרים במפעלי חברת שפיר הפרוסים ברחבי הארץ. מפעלי הבטון של שפיר הם מהמתקדמים בענף ומקפידים על תנאי איכות מחמירים.

למידע והזמנות: 03-7974208

צמנטיט

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם בעל תכונות משופרות של חוזק והידבקות. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש בתוספת מוסף אקרילי. שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבים 6 מ"מ לריסון סדיקה.

ULTRATM COVER

Ucover טיח מריחת בטון הרבצה לסביבה ימית משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת תשתית מקשרת בין קירות פנים וחוף לטיח המיישר
- מתאים לשימוש במבנים הממוקמים במרחק נמוך מ-1 ק"מ מקו הים
- בעל תוצאות טובות מהנדרש בתקן ת"י 1920 חלק 1
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האיטום
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהדרישות בתקן הישראלי
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים, נמוך מהנדרש בתקן
- אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- ניתן להתאמה נקודתית לפי דרישה באישור המחלקה הטכנולוגית

דגשים ליישום:



- יש לשטוף את הקירות משאריות אבק ולכלוך
- באלמנט סופג (איטונג) יש להספיג במים לפני היישום
- להסיר מהקירות מסמרים, חוטי ברזל וחלקי עץ
- יישום הטיח יתבצע לאחר שפני הקיר התייבשו
- יש ליישם את הטיח בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- אם מבוצע כתשתית לטיח מיישר, חובה ליישם את שכבת הרבצה בגימור משונן לרוחב
- עובי מינימלי של טיח ההרבצה 4 מ"מ ועובי מקסימלי של טיח ההרבצה 7 מ"מ
- יש לבצע אשפרת מים על פני טיח שהתייבש במשך 3 ימים, מספר פעמים ביום
- להשלמת יכולת האיטום מומלץ להשתמש בטיח חוף לסביבה ימית עם משפר אטימות אקרילי של שפיר

נתונים טכניים:



שימוש לאחר פריקה	2 ימי עבודה
התנגדות למעבר אדי מים	$0.31 \Rightarrow$
מקדם ספיגות נימית	$0.03 \Rightarrow$
הצטמקות מרוסנת	ללא סדקים בטבעות
הצטמקות חופשית	$0.5 \Rightarrow$ מ"מ למטר
חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום	$5.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום	$18.00 \Rightarrow$ מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום	$0.70 \Rightarrow$ מגפ"ס
כמות מינימלית לאספקה	כ-2 מ"ק