

צמנטיט

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם בעל תכונות משופרות של חוזק והידבקות. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש בתוספת מוסף אקרילי. שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבי פוליפרופילן 6 מ"מ לריסון סדיקה.

ULTRATM COVER

Ucover טיח מריחת בטון הרבצה משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת תשתית מקשרת בין קירות פנים וחוף לטיח המיישר
- מתאים לשימוש במבני מגורים, מסחר ותעשייה
- בעל תוצאות טובות מהנדרש בתקן ת"י 1920 חלק 1
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האטימות
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהדרישות בתקן הישראלי
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים, נמוך מהנדרש בתקן
- אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- ניתן להתאמה נקודתית לפי דרישה באישור המחלקה הטכנולוגית
- יש להגדיר בעת ההזמנה את ייעוד החומר, אחסון ואופן השימוש

דגשים ליישום:



- יש לשטוף את הקירות משאריות אבק ולכלוך
- באלמנט סופג (איטונג) יש להספיג במים לפני היישום
- להסיר מהקירות מסמרים, חוטי ברזל וחלקי עץ
- יישום הטיח יתבצע לאחר שפני הקיר התייבשו
- יש ליישם את הטיח בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- אם מבוצע כתשתית לטיח מיישר, חובה ליישם את שכבת הרבצה בגימור משונן לרוחב
- עובי מינימלי של טיח ההרבצה 4 מ"מ עובי מקסימלי של טיח ההרבצה 7 מ"מ
- יש לבצע אשפרת מים על פני טיח שהתייבש במשך 3 ימים, מספר פעמים ביום
- להשלמת יכולת האטימות מומלץ להשתמש בטיח חוף לסביבה ימית עם משפר אטימות אקרילי של שפיר

נתונים טכניים:



שימוש לאחר פריקה	2 ימי עבודה
התנגדות למעבר אדי מים	$0.31 \geq$
מקדם ספיגות נימית	$0.03 \geq$
הצטמקות מרוסנת	ללא סדקים בטבעות
הצטמקות חופשית	$1.00 \geq$ מ"מ למטר
חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום	$5.00 \leq$ מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום	$18.00 \leq$ מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום	$0.70 \leq$ מגפ"ס
כמות מינימלית לאספקה	כ-2 מ"ק

צמנטיט

טיח צמנטי מעוכב, חדשני ומתקדם בעל תכונות משופרות של חוזק והידבקות. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש בתוספת מוסף אקרילי. שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבים 6 מ"מ לריסון סדיקה.

ULTRATM COVER

Ucover טיח מריחת בטון הרבצה לסביבה ימית משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת תשתית מקשרת בין קירות פנים וחוף לטיח המיישר
- מתאים לשימוש במבנים הממוקמים במרחק נמוך מ-1 ק"מ מקו הים
- בעל תוצאות טובות מהנדרש בתקן ת"י 1920 חלק 1
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האיטום
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהדרישות בתקן הישראלי
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים, נמוך מהנדרש בתקן
- אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- ניתן להתאמה נקודתית לפי דרישה באישור המחלקה הטכנולוגית

דגשים ליישום:



- יש לשטוף את הקירות משאריות אבק ולכלוך
- באלמנט סופג (איטונג) יש להספיג במים לפני היישום
- להסיר מהקירות מסמרים, חוטי ברזל וחלקי עץ
- יישום הטיח יתבצע לאחר שפני הקיר התייבשו
- יש ליישם את הטיח בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- אם מבוצע כתשתית לטיח מיישר, חובה ליישם את שכבת הרבצה בגימור משונן לרוחב
- עובי מינימלי של טיח ההרבצה 4 מ"מ ועובי מקסימלי של טיח ההרבצה 7 מ"מ
- יש לבצע אשפרת מים על פני טיח שהתייבש במשך 3 ימים, מספר פעמים ביום
- להשלמת יכולת האיטום מומלץ להשתמש בטיח חוף לסביבה ימית עם משפר אטימות אקרילי של שפיר

נתונים טכניים:



שימוש לאחר פריקה	2 ימי עבודה
התנגדות למעבר אדי מים	≥ 0.31
מקדם ספיגות נימית	≥ 0.03
הצטמקות מרוסנת	ללא סדקים בטבעות
הצטמקות חופשית	≥ 0.5 מ"מ למטר
חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום	≤ 5.00 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום	≤ 18.00 מגפ"ס
חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום	≤ 0.70 מגפ"ס
כמות מינימלית לאספקה	כ-2 מ"ק