

צמנטיט

ULTRATM COVER

מורכב מצמנט, חול מנופה, חול טיח גרוס, מוספים משפרי עבירות ומים. תערובת טיח מובא, מנופה, קל ליישום וידידותי למשתמש, שומר על טריות ועבירות למשך 2 ימי עבודה בהתאם להוראות היצרן. ניתן להוסיף לתערובת סיבי פוליפרופילן 6 מ"מ לריסון סדיקה.

Ucover טיח חוץ לחיפויים קשיחים משופר אטימות

מידע שימושי:



- שכבת טיח מיישרת מתחת לאבן בהדבקה
- מתאים לשימוש במבני מגורים, משרדים ותעשייה
- הדבקת אריחים שגודלם אינו עולה על 0.18 מ"ר
- יש בתערובת הטיח פולימר אקרילי לשיפור האיטום
- תוצאות חוזק ושליפה גבוהות מהנדרש בתקן אינו נסדק, עמיד לאורך שנים
- מקדם ספיגה נימית והתנגדות למעבר אדי מים נמוך מהנדרש בתקן
- ניתן ליישום בקומות גבוהות בתאום עם המחלקה הטכנולוגית
- חוזק הטיח וחוזק שליפה מקסימלים מתקבלים לאחר 35 יום

דגשים ליישום:



- רצוי ליישם את הטיח המיישר עד 5 ימים מתום יישום טיח ההרצבה
- יישום הטיח המיישר יתבצע על פני הרצבה יבשים
- עובי מינימלי של הטיח 8 מ"מ
- עובי מקסימלי של הטיח המיישר 3 ס"מ ללא רשת בהוספת רשת פלדה המעוגנת
- לרקע באמצעות ברגים ניתן להגיע לעובי מקסימלי 5 ס"מ
- יש ליישם בהתאם לת"י 1920 חלק 2
- יש לבצע אשפרת מים על פני הטיח שהתייבש
- הדבקת האבן בפחות מ- 35 יום מתום יישום הטיח עלולה לעצור את התפתחות
- חוזק הטיח וחוזק השליפה

נתונים טכניים:



2 ימי עבודה	שימוש לאחר פריקה
0.5 =>	התנגדות למעבר אדי מים
0.07 =>	מקדם ספיגות נימית
ללא סדקים בטבעות	הצטמקות מרוסנת
0.5 מ"מ למטר =>	הצטמקות חופשית
5.00 מגפ"ס =<	חוזק כפיפה לאחר כ-35 יום
18.00 מגפ"ס =<	חוזק לחיצה לאחר כ-35 יום
0.70 מגפ"ס =<	חוזק הידבקות לאחר כ-35 יום
כ-2 מ"ק	כמות מינימלית לאספקה